

# Duvilax® L-58

stavebníctvo

## Zloženie:

Duvilax® L-58 je lepidlo vyrobené na báze kopolymérnej disperzie. Je modifikované plnidlom, biocídom a ďalšími prísadami. Nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

## Vlastnosti:

Vodná disperzia šedožltej až svetlohnedej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, nevybušná, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Po vyschnutí vytvára súvislý elastický film svetlohnedej farby.

## Parametre:

obsah sušiny	min. 58,0 %
viskozita	3 000 – 6 000 mPa.s (Rheotest) 13 000 – 25 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 6
minimálna teplota tvorenia filmu	8 °C
otvorená doba	2 – 6 minút (v závislosti od savosti podkladu)

## Podmienky lepenia:

pracovná teplota	min. 15 °C
relatívna vlhkosť prostredia	40 – 75 %
rovinnosť podkladu	± 1 mm/2 m
vlhkosť podkladu	max. 4 %
spotreba lepidla	350 – 500 g/m <sup>2</sup>
čas schnutia pri 20 °C	min. 1 hodina

## Použitie:

Duvilax® L-58 je univerzálne stavebné lepidlo. Používa sa na lepenie textilných a PVC-podlahovín, linolea, marmolea, vinylazbestovej a mramorovej dlažby, keramických a polystyrénových obkladov a podhládov a podobne. Uvedené materiály sa môžu lepiť na podklady z cementového poteru, na omietkoviny, drevotrieskové a drevotriekové dosky, na anhydritové a sadrové vyrovnávacie vrstvy a podobne. Keramické materiály sa môžu lepiť aj na podklady neprijímajúce vlhkosť z lepidla. Používa sa neriedený. Za účelom zníženia tekutosti, resp. zvýšenie hrúbky lepidla, sa môže bezprostredne pred lepením prímiešať cement a/alebo jemný piesok. Na nanášanie sa používa zubová stierka.

## Balenie:

1 kg, 3 kg, 5 kg a 10 kg vedierko, 30 kg PE-súdok; 125 kg PE-sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner

## Skladovanie:

Duvilax® L-58 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

## Záruka:

Lehota na použitie pre tovar v baleniach do 15 kg brutto je 12 mesiacov. Záručná doba pre ostatné balenia je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



**Výrobca:**  
Duslo, a. s.  
Administratívna budova ev. č. 1236  
927 03 Šafa  
Slovenská republika

**Predajný kontakt:**  
Duslo, a. s.  
Administratívna budova ev. č. 1236  
927 03 Šafa  
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391  
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078  
E-mail: [duvilax@duslo.sk](mailto:duvilax@duslo.sk)  
Internet: <http://www.duslo.sk/>  
<http://www.duvilax.sk>